



FICHE DE DONNÉES

FILM D'ALUMINIUM DESTINÉE AU CONTACT AVEC LES ALIMENTS

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Feuille d'aluminium pour la conservation et la cuisson des aliments. Recommandé pour un usage professionnel.

LES SPÉCIFICATIONS :

PROPRIÉTÉ	UNITÉ	VALEUR	
Longueur	m	200	
Largeur	mm	330	TOLERANCE
Epaisseur	micras	10	+ / - 4 %
Dimensions du mandrin (int x ext x longueur)	mm	TUBO 40x48x350	+ / - 3 mm
Poids du mandrin	gr	135	+ / - 13 %
Poids brute	Kg	1.92	-
EAN13	-	8436021358837	+ / - 5 %
EAN14	-	8436021358837	+ / - 5 %

LE MODE D'EMPLOI ET PRÉCAUTIONS:

- Utilisable des deux côtés
- Ne pas utiliser dans les fours à micro-ondes, sauf dans les équipements spécifiquement conçus pour cette application.
- Éviter le contact avec les aliments acides ou salés.
- Éviter tout contact avec des flammes nues et des éléments chauffants, ainsi qu'avec des sources et des récipients métalliques.

RÈGLEMENT

Conforme au règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Il est conforme au règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Elles sont conformes au règlement (UE) n° 2025/40 du Parlement européen et du Conseil relatif aux emballages et aux déchets d'emballages (PPWR).

Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez consulter la déclaration de conformité alimentaire du produit.

Ne contient pas d'allergènes listés dans le règlement 1169/2011/UE et ses règlements ultérieurs.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Format minimum d'unité de vente : 1 rouleau en boîte distributrice

PROPIEDAD	UNITÉS	VALEUR
Dimensions du boîte distributrice (WxHxD)	cm	9x9x34
Unités de la palette	unité	504
Hauteur de la palette	cm	150
Unités dans des cartons de base	unité	6
Dimensions de carton de base (WxHxD)	gr	29x35x20
Unités de carton de base per palette	unité	168
Poids tota	Kg	1129

FICHE DE DONNÉES

COMPOSITION CHIMIQUE

ALUMINIO 8606		
ÉLEMENT	MIN	MIN
Fer (Fe)	1,2	2
Silicium (Si)	-	0,4
Cuivre (Cu)	-	0,3
Manganèse (Mn)	0,3	1
Magnésium (Mg)	-	0,1
Zinx (Zn)	-	0,1
Autres (Total)	-	0,05

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les conditions de stockage idéales se situent entre 15 et 20°C dans un endroit sec. La durée de conservation pour une utilisation optimale est de 6 mois maximum. Par la suite, les propriétés du matériau peuvent changer.

Les chiffres et les valeurs des tests indiqués sont de

Toutes les informations sont données de bonne Foi, sans valeur de garantie de

à Alcalá la Real, le 4 août 2026



flexia
C/ Victoria 68, 70
23692 Alcalá la Real - JAÉN
Tel: 953 011 797
A-23747090

N.º RGSEAA: 39.005717/J